

Техническая спецификация на материал

Мегаамид ПА6-Э1

Описание

Композиционный материал на основе полиамида 6 эластифицированный.

Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Ударопрочный • Термостабилизированный
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • Детали автомобиля • Электротехника
Метод переработки	Литье под давлением

Свойства	Метод испытаний	Единица измерения	Типичное значение
Физико-механические			
Плотность	ГОСТ 15139	г/см ³	1,08-1,12
Прочность при растяжении	ГОСТ 11262	МПа	50
Модуль упругости при изгибе	ГОСТ 9550	МПа	1700
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза при 23 °С	ГОСТ 4647	кДж/м ²	45
Теплофизические			
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 0,45 МПа	ГОСТ 12021	°С	125
Технологические			
Усадка при литье (образец тип 5)	ГОСТ 18616	%	1,0-2,0*
Температура сушки		°С	85±5
Температура расплава		°С	230-260
Температура формы		°С	50-80

Примечание:

*- данные по усадке являются среднестатистическими значениями; при проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а также от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Дата ревизии: 01.08.2022

Информация, содержащаяся в технической спецификации, носит справочный характер. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предполагаемой области применения. Производитель не берет на себя ответственность за последствия использования информации, указанной в спецификации.